Spoiwo lutownicze w otulinie CoMet4576U; Ag-45, Cu-27, Zn-25,5, Sn-2,5; 1 kg

Nr indeksu: 3000013045-kg-V



Kategoria: **Spoiwa i dodatki**

Nr katalogowy: 3000013045-kg

Producent: UMICOR

JM: KG

Dostępność: W magazynie

Opis

Spoiwo lutownicze w otulinie CoMet 4576U

CoMet 4576U to powlekany topnikiem niskotopliwy stop lutowniczy charakteryzujący się doskonałą płynnością. Można go używać do lutowania stali, miedzi i jej stopów, niklu i stopów niklu.

Dane techniczne:

- opakowanie - 1 kg,
- skład nominalny - srebro (45%), miedź (27%), cynk (25,5%), cyna (2,5%),
- temperatura topnienia - ok. 640-680°C,
- temperatura lutowania - ok. 695°C,
- wymiary pojedynczego spoiwa: Ø2 mm x 500 mm.

Dane techniczne

Dane techniczne

Producent	UMICOR
Waga	1 kg
Szerokość opakowania	0.05 m
Wysokość opakowania	0.02 m
Długość opakowania	0.51 m
Waga z opakowaniem	1.06 kg

Karta produktu wygenerowana ze strony schiessl.pl. Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów na stronie

internetowej.